

Productinformatie | Sakaide

**Prachtige vlamtekening,
dosse gezaagd,
warme uitstraling**

Productomschrijving

Sakaide heeft een prachtige contrasterende vlamtekening, die het hout een rustieke, warme uitstraling geeft. De planken worden dosse gezaagd (met de jaarringen mee), en vervolgens stuk voor stuk verkoold in onze oven. Daarna worden de planken zorgvuldig geborsteld en nabehandeld.

Houtsoort

Sakaide wordt gemaakt van de Douglasspar, afkomstig uit FSC® gecertificeerde Europese bossen. De noesten geven het hout een extra onregelmatig effect. Tijdens het verkolingsproces in onze oven kunnen noesten tot 2 cm uit de plank vallen. Douglasshout heeft duurzaamheidsklasse 3 en is daarom zeer geschikt als duurzame gevelbekleding.

Nabehandeling

Sakaide wordt na het branden en borstelen behandeld met Bito Clear + of Bito Orange.

Bito Clear + is een transparante olie voor interieurtoepassingen.

Voor toepassingen buitenshuis wordt Sakaide behandeld met Bito Orange. Dit is een watergedragen olie speciaal voor buiten.

Maatvoering

Dikte: 23 mm tot 30 mm
Breedte: 60 mm tot 250 mm
Lengte: tot 5000 mm

In overleg zijn ook andere maatvoeringen en profielen mogelijk.



Sakaide

Technische specificaties



interieur en exterior



duurzaamheidsklasse 3
(Europese standaard - EN350)



brandklasse D
(Europese standaard - EN13501)



Europa
(FSC® gecertificeerde bossen)



onderhoud iedere 3-5 jaar



bekantrecht profiel



bevestiging met RVS schroeven met zwarte kop

Veroudering

Houten gevels worden over het algemeen zwaarbelast door de elementen. UV-straling, regen en hagel dragen allemaal bij aan de verwerking van het oppervlak. De levensduur van het gevelhout én van het oppervlak wordt beduidend langer door de toepassing van dakoverstekken, dakrandprofielen en waterslagen.

Sakaide exterior vergrijs in de loop der jaren. De mate van vergrijzing hangt af van de mate van blootstelling aan de zon. De lichte delen van het hout worden eerst lichter van kleur en in latere fases zullen ze helemaal vergrijzen. In de testpanelen hiernaast zijn onze stalen in een verouderingsmachine blootgesteld aan dezelfde hoeveelheid licht en UV-straling als 5 jaar in Nederland. Links geeft het resultaat na ongeveer 1-2 jaar weer en rechts het resultaat na ongeveer 5 jaar. Na 5 jaar vergrijs Sakaide nagenoeg niet meer.



Veroudering van Sakaide exterior

Onderhoud

Sakaide exterior heeft desgewenst periodiek onderhoud nodig. Het vergrijzen van Sakaide is een natuurlijk proces en onderdeel van het karakter van dit product. Dit wordt in Japan 'Wabi-Sabi' genoemd, de schoonheid van veroudering en imperfectie. Voor een optimaal kleurresultaat kan Sakaide elke 3 tot 5 jaar opnieuw geolied worden en het oliën kan mogelijk de levensduur van het hout verbeteren. Sakaide interieur heeft vrijwel geen onderhoud nodig, maar wij adviseren om 1 keer per 5 jaar het hout te oliën. Bij direct zonlicht is het aan te raden om vaker te oliën, namelijk 1 keer per jaar. Hierdoor blijft er een duidelijk contrast tussen de donkere en lichte delen van het hout. Wanneer er gekozen wordt om Sakaide opnieuw te oliën, raden wij aan het hout niet eerst te schuren. Dit beschadigt het reliëf onherstelbaar! Eventuele aanslag en/of vuil kan voorzichtig verwijderd worden met een zachte doek en schoonmaakazijn. Breng deze oplossing, gemengd met water in verhouding 1:2, aan met een harde nylon borstel of pompspray en schrob voorzichtig het hout in de lengterichting tot het schoon lijkt. Vervolgens afspoelen met ruim water. Gebruik geen hogedrukspray en/of schuurspons, dat kan het oppervlak van het hout beschadigen. Bij grote beschadigingen adviseren we om de gehele plank te vervangen.

Het contrast tussen de donkere en lichte delen van het hout geven Sakaide een fraaie, rustieke uitstraling.

Toepassingen



Ossip van Duivenbode

