

Productinformatie | Nakatado

**Bijzondere vlamtekening,
geborsteld, levendige
nerfstructuur**

Productomschrijving

Nadat deze mooie houtsoort zorgvuldig door onze brandmeesters is verkoold, wordt Nakatado geborsteld en nabehandeld. Hierdoor wordt de levendige nerfstructuur zichtbaar, met een hoogteverschil van ongeveer 1-2 mm tussen de hoge en lage delen. De vlamtekening geeft een rustig en eigentijds beeld in de ruimte. Nakatado is goed bestand tegen alle weersomstandigheden en geeft niet af.

Houtsoort

Nakatado wordt gemaakt van Pinus Radiata, een snelgroeiende dennensoort uit FSC® gecertificeerde bossen in Nieuw-Zeeland. Het hout is thermisch gemodificeerd door het naar 230 graden te verwarmen. Hierdoor krijgt deze houtsoort duurzaamheidsklasse 1 (EN350). Nakatado heeft een levensduur van minstens 30 jaar.

Nabehandeling

Nakatado wordt standaard behandeld met Bito Black matt. Wij raden aan om de behandeling met Bito Black matt elke drie tot vijf jaar te herhalen voor kleurbehoud en extra bescherming.

Maatvoering

Dikte: 21 mm
Breedte: 68 mm | 92 mm | 140 mm | 190 mm
Lengte: 3000 mm | 3600 mm | 4200 mm | 4800 mm

In overleg zijn ook andere maatvoeringen en profielen mogelijk.



Nakatado

Technische specificaties



interieur en exterieur
(inclusief daken)



duurzaamheidsklasse 1
(Europese standaard - EN350)



Nieuw-Zeeland
(FSC® gecertificeerde bossen)



vormstabiel



onderhoud iedere 3-5 jaar



bekantrecht profiel



bevestiging met RVS schroeven met zwarte kop

Veroudering

Houten gevels worden over het algemeen zwaarbelast door de weersinvloeden. UV-straling, regen en hagel dragen allemaal bij aan de verwerking van het oppervlak. De levensduur van het gevelhout én van het oppervlak wordt beduidend langer door de toepassing van dakoverstekken, dakrandprofielen en waterslagen.

Nakatado dat gebruikt wordt in het interieur, veroudert normaal gesproken niet. Mocht Nakatado als gevelbekleding toegepast worden en in de felle zon staan, dan kan het op termijn vaal worden. Gebruik nooit oplosmiddelen, Bito Black matt is watergedragen en zal daarmee verdwijnen. Daarnaast kan de Bito Black matt afwerking bij aflevering iets glimmen. Dit effect verdwijnt na verloop van tijd.



Verouderingsproces Nakatado

Onderhoud

Nakatado heeft periodiek onderhoud nodig. Nakatado in het interieur hoeft normaal gesproken niet opnieuw behandeld te worden.

Bij exterieurtoepassingen, raden wij aan om Nakatado elke 3 tot 5 jaar opnieuw te behandelen met Bito Black matt, voor een optimaal kleurresultaat. Het behandelen verlengt ook de levensduur van het hout. Breng voor een volledige opknabbeurt na schoonmaken een nieuwe laag Bito Black matt aan met een brede blokkwast. Schuur het hout niet voor het behandelen! Schuren zal de structuur van het hout onherstelbaar beschadigen.

Bij grote beschadigingen adviseren we om de gehele plank te vervangen. Eventuele aanslag en/of vuil kan voorzichtig verwijderd worden met schoonmaakazijn en lauw water. Het gebruik van chemische reinigingsmiddelen raden we af. Gebruik voor het reinigen een (keuken)doek of zachte borstel en een plantenspuit of, voor de grote oppervlakken, een rugspuit. Gebruik geen hogedrukspuit en/of schuurspons, dat kan het oppervlak beschadigen.

Bito Black matt is onderhoudsvriendelijk. Met een drielaagse afwerking is het wenselijk om, na gemiddeld 4 jaar, een nieuwe laag aan te brengen. In deze periode degradeert Bito Black matt langzaam. Het onderhoud na deze periode is eenvoudig en probleemloos: na het hout te hebben gereinigd met water, is één nieuwe laag op het hout veelal voldoende. Daarnaast leert ervaring dat schoonmaken van het oppervlak tussen de onderhoudsbeurten door de duurzaamheid van de afwerking ten goede komt en het onderhoud eenvoudiger maakt. Onderhoud met middelen van een andere samenstelling dan die van Bito Black matt kan problemen met de hechting geven.

Toepassingen



De subtiele vlamtekening geeft een rustig en eigentijds beeld in de ruimte

