

Productinformatie | Kyushu

Robuuste schubben, veelzijdig, eigentijds

Productomschrijving

Kyushu heeft een stoere tekening met grote schubben. Nadat het hout zorgvuldig door onze brandmeesters is verkoold, wordt Kyushu geborsteld en nabehandeld. Hierdoor worden de robuuste schubben goed zichtbaar.

Houtsoort

Kyushu wordt gemaakt van Pinus Radiata, een snelgroeiende dennensoort uit FSC® gecertificeerde bossen in NieuwZeeland. Het hout is thermisch gemodificeerd door het naar 230 graden te verwarmen. Hierdoor krijgt deze houtsoort duurzaamheidsklasse 1 (EN350). Kyushu heeft een levensduur van minstens 30 jaar.

Nabehandeling

Kyushu wordt na het diepe branden en borstelen behandeld met onze Bito Black in semi-gloss of matt. De Bito-Black afwerking geeft een goede bescherming tegen water, vuil, schimmel en andere aanslag. Wij raden aan om deze behandeling iedere drie tot vijf jaar te herhalen. Kyushu is als gevelbekleding goed bestand tegen weersinvloeden en geeft niet af.

Maatvoering

Dikte: 21 mm

Breedte: 68 mm | 92 mm | 140 mm | 190 mm

Lengte: 3000 mm | 3600 mm | 4200 mm | 4800 mm

In overleg zijn ook andere maatvoeringen en profielen mogelijk.



Kyushu

Technische specificaties



interieur en exterieur



duurzaamheidsklasse 1
(Europese standaard - EN350)



Nieuw-Zeeland
(FSC® gecertificeerde bossen)



Onderhoud iedere 3-5 jaar



bekantrecht profiel



bevestiging met RVS schroeven met
zwarte kop

Veroudering

Houten gevels worden over het algemeen zwaarbelast door de elementen. UV-straling, regen en hagel dragen allemaal bij aan de verwerking van het oppervlak. De levensduur van het gevelhout én van het oppervlak wordt beduidend langer door de toepassing van dakoverstekken, dakrandprofielen en waterslagen.

Kyushu dat gebruikt wordt in het interieur, veroudert normaal gesproken niet. Mocht Kyushu als gevelbekleding toegepast worden en in de felle zon staan, dan kan het op termijn vaal worden. Ook kunnen er witte puntjes ontstaan, dit is een natuurlijk proces en wordt veroorzaakt door uittredende hars. Deze witte puntjes kunnen indien gewenst, voorzichtig met lauw water en een doek verwijderd worden. Gebruik nooit oplosmiddelen, Bito Black is watergedragen en zal daarmee verdwijnen.

Onderhoud

Kyushu heeft periodiek onderhoud nodig. Kyushu in het interieur hoeft normaal gesproken niet opnieuw behandeld te worden. Bij exterieurtoepassingen, raden wij aan om Kyushu elke 3 tot 5 jaar opnieuw te behandelen met Bito Black, voor een optimaal kleurresultaat. Het behandelen verlengt ook de levensduur van het hout. Breng voor een volledige opknapbeurt na schoonmaken een nieuwe laag Bito Black aan met een brede blokkwast. Schuur het hout niet voor het behandelen! Schuren zal de structuur van het hout onherstelbaar beschadigen. Bij grote beschadigingen adviseren we om de gehele plank te vervangen.

Eventuele aanslag en/of vuil kan voorzichtig verwijderd worden met schoonmaakazijn en lauw water. Het gebruik van chemische reinigingsmiddelen raden we af. Gebruik voor het reinigen een (keuken)doek of zachte borstel en een plantenspuit of, voor de grote oppervlakken, een rugspuit. Gebruik geen hogedrukspuit en/of schuurspons, dat kan het oppervlak beschadigen.

Bito Black is onderhoudsvriendelijk. Onze ervaring leert dat met een tweelaags afwerking, na gemiddeld 4 jaar een nieuwe laag wenselijk is. In deze periode degradeert Bito Black langzaam. Het onderhoud na deze periode is eenvoudig en probleemloos: na het hout te hebben gereinigd met water, is één nieuwe laag op het hout veelal voldoende. Daarnaast leert onze ervaring dat schoonmaken van het oppervlak tussen de onderhoudsbeurten door de duurzaamheid van de afwerking ten goede komt en het onderhoud eenvoudiger maakt. Onderhoud met middelen van een andere samenstelling dan die van Bito Black kan problemen met de hechting geven.

Kyushu voor exterieurtoepassingen wordt door ons voor aflevering twee maal behandeld. Wegens smetten en vuil op de bouw adviseren wij het hout na montage nog één maal te behandelen met Bito Black voor optimaal kleurresultaat.

